

ارتقاء چسبندگی مرکب‌های نیترو سلولز بر روی فیلم‌های پلی‌اتیلن غیر جاذب

علیرضا سوخته سرایی^{۱*}، علی خلیلی^۲

تاریخ دریافت مقاله: آبان ماه ۱۳۹۵

تاریخ پذیرش مقاله: اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چکیده

نیتروسولوز از جمله مهم‌ترین اتصال‌دهنده‌های مرکب چاپ فلکسوگرافی محسوب می‌شود؛ اما عدم چسبندگی مناسب مرکب بر پایه نیتروسولوز به فیلم پلی‌اتیلن یکی از مهم‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. ارتقادهنده‌های چسبندگی از جمله بهترین ترکیباتی محسوب می‌شوند که به عنوان عامل تشکیل‌دهنده اتصالات عرضی و عوامل ضد آب در صنایع مرکب و پوشش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش از ارتقادهنده چسبندگی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان به منظور بهبود چسبندگی مرکب بر پایه نیتروسولوز به فیلم پلی‌اتیلن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با حضور گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در فرمولاسیون مرکب بهبود چسبندگی مشاهده گردید. با افزایش ۵ درصد گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان بهترین چسبندگی حاصل شد. با توجه به نتایج آزمون زاویه تماس فیلم مرکب حاوی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در مقایسه با فیلم مرکب بدون این سیلان در تشکیل یک فیلم آبگریز موفقیت‌آمیزتر عمل می‌کند. شایان ذکر است که با افزودن سیلان به فرمولاسیون مرکب، کاهش کشش سطحی مرکب مشاهده شد.

واژه‌های کلیدی

چسبندگی، نیتروسولوز^۳، فیلم پلی‌اتیلن، سیلان

۱- مقدمه

چاپ فلکسوگرافی به عنوان پرکاربردترین فناوری چاپ در صنعت بسته‌بندی مطرح می‌باشد، زیرا حالت ارتجاعی صفحات چاپ فلکسوگرافی امکان چاپ بر روی سطوح زیرآیندهای مختلف اعم از کاغذ، مقوا، پلی‌استرها، پلی‌اولفین‌ها^۴ (پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، سطوح متخلخل و غیرمتخلخل، سطوح فلزدار شده، کاغذ دیواری و مجلات و روزنامه‌ها را فراهم می‌سازد [۱].

اگرچه فرآیند فلکسوگرافی فرآیند غالب چاپ دنیا در صنعت بسته‌بندی می‌باشد؛ اما کیفیت محصولات چاپ شده با فلکسوگرافی کمتر از چاپ افست^۵ است. عوامل مختلفی از جمله نوع و کیفیت زیرآیند، مرکب، نوع برهم‌کنش مرکب و زیرآیند و فناوری بر این مسئله تأثیرگذار می‌باشند [۶ و ۵]. یکی از مهم‌ترین مسائلی که کیفیت چاپ فلکسوگرافی را تهدید می‌کند، عدم چسبندگی مناسب مرکب‌های فلکسوگرافی به سطح زیرآیند به ویژه سطوح پلی‌اولفینی می‌باشند [۷]. از جمله عوامل مؤثر در چسبندگی ضعیف سطوح این نوع زیرآیندهای پلیمری می‌توان به پایین بودن انرژی سطحی و قطبیت کم اشاره کرد [۸]. لازمه ترشوندگی چنین زیرآیندهایی توسط مرکب و ایجاد چسبندگی خوب کاستن از کشش سطحی مرکب یا افزایش انرژی سطحی

۱- دانشجوی دکتری مهندسی کاغذسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران
(* نویسنده مسئول: Sukhtesaraie@ut.ac.ir)
۲- دانشجو دکتری مهندسی کاغذسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران
(Alikhalili@ut.ac.ir).

3- Nitrocellulose

4- Polyolphins

5- Offset Printing


بسته‌بندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که کیفیت این نوع چاپ به فناوری، خواص فیزیکی- شیمیایی مرکب‌ها و خصوصیات زیرآیند بستگی دارد. خصوصیات زیرآیند مانند توپوگرافی^۵ سطح، تخلخل، انرژی سطحی و انواع گروه‌های عاملی موجود در سطح، تعیین‌کننده گیرایی مرکب و چسبندگی آن به سطح زیرآیند بوده و کیفیت نهایی چاپ را متأثر می‌سازند. به همین دلیل، توسعه یک مرکب مناسب و سطوح پلی‌اولفینی با ویژگی‌های سطحی مناسب دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در ارتباط با بهبود کیفیت چاپ هستند. همچنین توسعه مرکب‌هایی با قابلیت چسبندگی بهتر و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم چسبندگی مناسب مرکب به سطوح پلی‌اولفینی مانند شسته شدن و مهاجرت اجزا مرکب به مواد غذایی امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که بهینه‌سازی نیتروسولولز در مجاورت اتوکسی سیلان^۶ می‌تواند به ارتقاء کیفیت چاپ و سلامت مردم در حفظ مواد غذایی بسته‌بندی شده کمک شایان توجهی نماید. [۱۲ و ۱۳].

هدف کلی این تحقیق، بهبود چسبندگی مرکب‌های نیترو سلولز به سطوح پلی‌اتیلنی از طریق اصلاح فرمولاسیون مرکب بر پایه نیتروسولولز است.

۲- مواد و روش‌ها

در این تحقیق، ارتقاءدهنده چسبندگی گاما- آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان^۷ به منظور افزایش چسبندگی مرکب تهیه شده است. اتصال دهنده نیتروسولولز با نقطه ذوب ۱۶۵ درجه سانتی گراد و درجه بسپارش ۱/۹ تهیه شد. فیلم پلی‌اتیلنی با گراماژ ۴۰ گرم بر متر مربع تهیه شد. به منظور فرمولاسیون مرکب در ابتدا رنگدانه به همراه عامل پخش‌کننده در حلال ایزوپروپیل به آرامی افزوده شد و عمل هم زدن با همزن با قدرت ۲۰۰۰ دور در دقیقه به مدت دو ساعت به منظور پخش شدن کامل ذرات رنگدانه در حلال صورت گرفت. سپس رزین نیتروسولولز به مرکب

زیرآیند با استفاده از روش‌های مختلف عمل‌آوری سطح می‌باشد [۹]. چسبندگی ضعیف مرکب‌های بر پایه نیتروسولولز علاوه بر کاهش کیفیت چاپ مشکلات متعددی از جمله افزایش مهاجرت اجزای مرکب به داخل ماده غذایی را برای بسته‌بندی مواد غذایی ایجاد خواهد کرد. نیترو سلولز از جمله مهم‌ترین اتصال‌دهنده‌هایی محسوب می‌شود که در صنایع پوشش و چاپ به طور گسترده کاربرد دارد (شکل ۱). نیتروسولولز در مرکب‌های بسته‌بندی مواد غذایی، مرکب‌های دکوراتیو، فلکسوگرافی^۱، هلیوگرافی^۲ و همچنین لاک‌ها استفاده می‌شود. از مهم‌ترین شاخص‌های عملیاتی نیتروسولولز می‌توان به قابلیت اختلاط با رزین‌هایی از جمله مالئیک^۳ و آکرلیک^۴، مقاومت شیمیایی بسیار زیاد، مقاومت به حرارت بالا و قدرت پخش شونده‌گی مناسب اشاره کرد. همچنین قابل ذکر است که نیتروسولولز مقاومت به سایش بسیار بالایی دارد [۱۰].



شکل ۱- ساختار شماتیک نیتروسولولز

بهینه‌سازی رزین نیتروسولولز در مرکب فلکسوگرافی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا مهاجرت مرکب به ماده غذایی باعث ایجاد مشکلات متعددی از جمله تیروئید خواهد شد [۱۰ و ۱۱]. سیلان‌ها از جمله مهم‌ترین ارتقاءدهنده‌های چسبندگی محسوب می‌شوند که به عنوان عامل تشکیل دهنده اتصالات عرضی و عوامل ضد آب نیز در صنایع مختلف مانند صنایع رنگ، مرکب و پوشش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از متداول‌ترین کاربردهای خانواده سیلان‌ها، به‌کارگیری آن‌ها در قالب افزودنی پوشش و مرکب می‌باشد. پایداری اجزا مختلف مرکب در چاپ

- 5- Topography
- 6- Ethoxy Silane
- 7- Aminopropyl Three Ethoxy Silane

- 1- Flexography Printing
- 2- Heliography Printing
- 3- Maleic
- 4- Acrylic


و در نهایت ارتقادهنده چسبندگی سیلانی طبق نسبت‌هایی که در (جدول ۱) ارائه شده است، اضافه شد. از جمله متغیرهای فرمولاسیون مرکب می‌توان به میزان استفاده از ارتقادهنده‌های چسبندگی سیلانی و مدت زمان بکارگیری اشاره کرد. در این پژوهش، ارتقادهنده‌های چسبندگی سیلانی به صورت افزودنی سیلانی به فرمولاسیون مرکب افزوده شد (شکل ۲).

۳- نتایج و بحث

مشخصات و نسبت وزنی اجزای تیمارها در (جدول ۱) ارائه شده است. همچنین نتایج حاصل از اندازه‌گیری زاویه تماس، آزمون نواری و کشش سطحی در (نمودار ۱) خلاصه شده است. هر یک از مقادیر ارائه شده، میانگین چهار اندازه‌گیری از چهار تکرار می‌باشد.

جدول ۱- مشخصات و نسبت وزنی فرمولاسیون مرکب

شماره نمونه	نیتروسولولز (%)	رنگدانه (%)	پخش کننده (%)	پلاستی‌سایزر (%)	حلال (%)	سیلان (%)	مدت زمان
شاهد	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۰	۰
۱	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۲	۱
۲	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۲	۲۴
۳	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۲	۷۲
۴	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۳/۵	۱
۵	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۳/۵	۲۴
۶	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۳/۵	۷۲
۷	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۵	۱
۸	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۵	۲۴
۹	۲۰	۱۵	۲/۵	۳/۵	۵۰	۵	۷۲




شکل ۲- ساختار گاما-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان

۳-۱- زاویه تماس

در این پژوهش به وسیله آزمون اندازه‌گیری زاویه تماس حاصل از فیلم مرکب و کشش سطحی مرکب، پدیده ترشوندگی بررسی شد. همان‌طور که در (نمودار ۱) مشاهده می‌شود، مقدار زاویه تماس بیشینه مربوط به تیمارهای ۷، ۸ و ۹ می‌باشد که دارای ۵ درصد گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان می‌باشد و مقدار کمینه آن مربوط نمونه شاهد است.


در این پژوهش جهت اعمال و تشکیل فیلم مرکب بر روی سطوح تیمار شده از دستگاه فیلم کش^۱ استفاده خواهد شد.



1- Barcoater

۳-۲- آزمون نواری^۷

در این پژوهش به منظور کمی نمودن شاخص چسبندگی از آزمون نواری در شرایط یکسان استفاده گردید. نمونه‌ها در هوای آزاد تحت شرایط یکسان خشک شدند؛ سپس با استفاده از آزمون نواری سطح مشخصی از نمونه برداشته شد و با استفاده از نرم افزار ایلوس تریتر^۸ میزان سطح برداشته شده تعیین شد. همان‌طور که در (نمودار ۲) مشاهده می‌شود، بیشترین مقدار سطح برداشت مربوط به تیمار شاهد می‌باشد و کمترین مقدار آن مربوط به تیمارهای ۸، ۷ و ۹ که دارای ۵ درصد گاما- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان می‌باشد.




نمودار ۲- تأثیر تیمار بر سطح برداشت

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج عبودزاده و همکاران (۱۳۸۵) مطابقت دارد. آن‌ها اعلام کردند که سیلان‌ها به عنوان عامل جفت‌کننده با گروه‌های عاملی ایجاد شده در سطح پلیمر برهمکنش می‌دهند و در نتیجه گروه‌های عاملی آلی در سطح پلی‌پروپیلن ایجاد می‌کنند. این گروه‌های آلی با گروه‌های عاملی پوشش نهایی پیوند می‌دهند و چسبندگی سطح را بهبود می‌بخشند [۲]. عامل جفت‌کننده سیلانی باعث تشکیل پیوند فیزیکی و شیمیایی با سطح زیر آیند می‌شود [۱۵].

۳-۳- آزمون کشش سطحی


همان‌طور که در (نمودار ۳) مشاهده می‌شود بیشترین مقدار کشش سطحی مربوط به تیمار شاهد می‌باشد و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار ۷ می‌باشد



نمودار ۱- تأثیر تیمار بر زاویه تماس

کشش سطحی سیلان‌های آلی پایین است که این امر باعث تاثیر در کاهش کشش سطحی نهایی مرکب و در نهایت آبریزی پوشش می‌شود [۱۴]. حال اگر در فرآیند تشکیل فیلم، انرژی سطحی سوستر^۱ پایین باشد، عموماً سطح در پخش شوندگی عملکرد پایینی نشان می‌دهد و قطره با زاویه بیشتر تشکیل می‌گردد. محسنی و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی چند نوع از متداول‌ترین پیش‌ترکیب‌های سیلان به نام تترا اتوکسی سیلان^۲ (TEOS)، وینیل تری متوکسی سیلان^۳ (VTMS) و متو آکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان^۴ (MPS) و انواع مخلوط‌های دوتایی و سه تایی را با سامانه سل-ژل تحت شرایط اسیدی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که اولیگومرهای^۵ دارای وینیل تری متوکسی سیلان به سطح پوشش مهاجرت کرده و زاویه تماس را تحت تأثیر خود قرار دادند. قابل ذکر است این مهاجرت باعث زبری سطح پوشش هم خواهد شد. برخلاف وینیل تری متوکسی سیلان، حضور^۳ متو آکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان (MPS) در اولیگومرها باعث ایجاد پیوندهای کووالانسی^۶ بین فاز آلی و معدنی در توده فیلم شده و خواص سطح آن را بدون تغییر نگه داشته است [۱].

- 1- Substrate
- 2- Tetra Ethoxy Silane (TEOS)
- 3- Vinyl Trimethoxy Silane
- 4- 3- Metho Acryloxypropyl Trimethoxysilane
- 5- Oligomer
- 6- Covalent Bond



نمودار ۳- تأثیر تیمار بر کشش سطحی

می‌آید. سیلان‌ها از جمله بهترین ارتقاء دهنده‌های چسبندگی به حساب می‌آیند که به عنوان عامل تشکیل‌دهنده اتصالات عرضی و عوامل ضد آب در صنایع مرکب و پوشش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش از ارتقاءدهنده چسبندگی گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان به منظور بهبود چسبندگی مرکب بر پایه نیتروسولوز به فیلم پلی اتیلن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان در فرمولاسیون مرکب بهبود چسبندگی مشاهده می‌گردد که با افزایش ۵ درصدی، بهترین چسبندگی حاصل شد. علاوه بر این، فیلم مرکب حاوی سیلان در مقایسه با فیلم مرکب بدون سیلان در آزمون زاویه تماس قطرات زاویه تماس بیشتری را تشکیل دادند که نشان از تشکیل یک فیلم آگریز می‌باشد. شایان ذکر است که با افزودن سیلان به فرمولاسیون مرکب، کاهش کشش سطحی نیز مشاهده گردید.

۵- منابع

۱. محسنی، م.، میرعابدینی، م.، شامردانی، خ. (۱۳۸۲). «بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده

که دارای ۵ درصد گاما-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان می‌باشد. لازمه ترشوندگی زیرآیندهای پلی اولفینی توسط مرکب و ایجاد چسبندگی خوب کاستن از کشش سطحی مرکب یا افزایش انرژی سطحی زیرآیند با روش‌های مختلف عمل‌آوری سطح می‌باشد [۱۶]. ارتقاءدهنده‌های چسبندگی سیلانی ذاتاً دارای کشش سطحی پایینی هستند. افزودن آن‌ها به فرمولاسیون مرکب و پوشش در کشش سطحی مرکب تأثیرگذار است. نتایج حاصل از این تحقیق با نادری و همکاران (۱۳۸۳) مطابقت دارد. آن‌ها بهبود چسبندگی روکش‌های اپوکسی و آکرلیک یورتان^۱ به سطح آلومینیم آلیاژ سری ۱۰۵۰ در حضور لایه سیلان آماده‌سازی شده به روش سل-ژل را مورد بررسی قرار دادند. با اندازه‌گیری کشش سطحی به روش استاتیک، بهبود ترشوندگی در حضور لایه سیلان مشاهده گردید [۳].

۴- نتیجه گیری

نیترو سلولز از جمله مهم‌ترین اتصال‌دهنده‌های مرکب چاپ فلکسوگرافی محسوب می‌شود؛ اما عدم چسبندگی مناسب مرکب پایه نیتروسولوز به فیلم پلی اتیلن یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت چاپ و بسته‌بندی به شمار

1- Acrylic urethane

10. McKay, R.B. (1998). **"Influence of organic pigment particles on millbase flow of nitro-cellulose/alcohol-rich liquid inks."** Progress in Organic Coatings, 33(3):187-195.
 11. Geraerts, K.W. Li. (1988). **"Fixation increases sensitivity of India ink staining of proteins and peptides on nitrocellulose paper."** Analytical Biochemistry, 174(1):97-100.
 12. Plueddemann, E.P. (1970). **"Adhesion through Silane Coupling Agents."** Journal of Adhesion, 2(3): 184- 197.
 13. Tryznowska, Z., Izdebska, J., and Ryznowski, M. (2015). **"Branched Polyglycerols as Performance Additives for Water-Based Flexographic Printing Inks."** Progress in Organic Coatings 78: 334-339.
 14. Plueddemann, E.P. (1991). **"Silane Coupling Agents."** 2nd Edition, Plenum Press, New York.
 15. U.S. Pat. No. 6200684 (Mar 13, 2001). Yamaguchi, H., Yamaguchi, K, Kishita, H. Perfluoropolyether-Modified Aminosilane, Surface Treating Agent, and Aminosilane - Coated Article.
 16. Leach, R. H., and Pierce, R. J. (1999). **"The Printing Ink Manual, 5th Edition"**. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, Netherland.
۱. از ترکیبات سیلان». مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۶(۲)، ۱۰۳-۱۱۰.
 ۲. عبودزاده، م، ع، میر عابدینی، س، م، عطایی، م. (۱۳۸۵). «اثر ترکیبات سیلانی بر استحکام چسبندگی لاک‌های آکریلی به سطوح پلی پروپیلن پیش آماده‌سازی شده با شعله». مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، ۱۹(۴)، ۳۱۷-۳۲۴.
 ۳. نادری، ب، محسنی، م، میرعابدینی، م. (۱۳۸۳). «بررسی عملکرد وینیل تری متوکسی سیلان در بهبود چسبندگی روکش‌های اپوکسی و اکریلیکی ورتان به سطح آلومینیوم»، نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 4. Kippen, H. (2001). **"Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods."** Springer, Berlin, Germany.
 5. Tryznowska, Z., Izdebska, J. (2013). **"Flexographic Printing Ink Modified with Hyperbranched Polymers: Boltorn™ P500 and Boltorn™ P1000."** Dyes and Pigments, 96(2): 602-608.
 6. Tryznowska, Z., Izdebska, J., and Ryznowski, M. (2015). **"Branched Polyglycerols as Performance Additives for Water-Based Flexographic Printing Inks."** Progress in Organic Coatings 78: 334-339.
 7. Laden, P. (1997): **"Chemistry and Technology of Water-Based Inks."** Blackie Academic and Professional: London, UK.
 8. Garnish, E.W., and Haskines, G.G. (1980) **"Aspects of Adhesion."** University of London, London.
 9. Podhajny, R.M. (1991). **"Surface Tension Effects on the Adhesion and Drying of Water-Based Inks and Coatings."** Surface Phenomena and Fine Particles in Water-Based Coatings and Printing Technology, 41-58.

آدرس نویسنده

استان البرز- شهرستان کرج- بلوار هفت تیر-
خیابان کوثر - بن بست اشکان- ساختمان عرفان-
واحد ۱.